



Texturplast[®]
Recubrimientos que perduran

TEXTURBLOCK FLEX

Recubrimiento cementicio de alta calidad

DESCRIPCIÓN:

Recubrimiento cementicio elaborado a base de cemento portland, cargas minerales, resinas, aditivos, pigmentos y fibras.

USOS:

Se utiliza como estuco para recubrir y texturizar muros con terminado en tabicón, tabique, concreto o yeso y se aplica en capas que van desde 3 hasta 7 mm de espesor.

VENTAJAS:

- a) Estuco impermeable
- b) Hidrófugo
- c) Se adhiere al concreto liso
- d) No se agrieta
- e) Interiores y exteriores

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Limpieza de la superficie: Limpiar la superficie de polvo o grasa para asegurarnos de tener una buena adherencia.

Deberá estar libre de salitre para no tener problemas de desprendimientos y eflorescencias futuras.

2. Aplicación del TEXTURBLOCK FLEX:

- a) Humedecer la superficie con agua.

- b) Mezclar un bulto de Texturblock Flex con 5 litros de agua y mezclar hasta tener una pasta homogénea y esperar 5 minutos a que los aditivos hagan su función.

NO AGREGUE MÁS AGUA UNA VEZ QUE SE HA MEZCLADO TODO.

- c) Aplicar con llana una capa uniforme y dependiendo del desnivel que tenga la superficie será el espesor de la aplicación.

Si se está aplicando directamente sobre el tabique o tabicón se puede dar una primera mano y esperar 30 minutos aproximadamente para después dar una segunda mano y poder tener la nivelación adecuada y también perder las marcas que producen las líneas de unión del tabique.

- d) Dependiendo de la temperatura ambiente esperar de 15 a 20 minutos y afinar con llana o flota.

NOTA IMPORTANTE:

Si la temperatura de aplicación está por encima de los 35 grados centígrados es recomendable reforzar la mezcla con 1 litro de Texturbond por saco de producto.

ESPECIFICACIONES:

Acabado	Blanco, Beige.
Secado al tacto	45 minutos.
Secado total	24 horas.
Reductor	Agua limpia.

Rendimiento teórico aproximado de un bulto de 25 kgs.	Espesor	m2/saco
NOTA: Puede variar dependiendo de la superficie y el método de instalación.	3 mm	6.30
	5 mm	3.80
	7 mm	2.80

Temperatura de aplicación.	4 a 35 grados centígrados.
Resistencia a la compresión.	Mayor a 80g/cm2.
Ecológico.	No utiliza compuestos de plomo ni de mercurio.
Inflamabilidad.	No es flamable. No es inflamable.
Toxicidad.	No se ingiera.
Presentación.	Bulto de 25 kgs.

LIMITANTES DEL PRODUCTO:

Debe almacenarse en lugar seco.

No debe almacenarse por mas de 3 3 meses.

No debe aplicarse en juntas de expansión.

No aplicar en exteriores si se espera lluvia en las próximas 12 horas.

No aplicar en superficies como el metal, madera o plástico.

No aplicar en superficies flojas o inestables.