



PEGAZULEJO FIJAVENECIANO

ALTA ADHERENCIA Y FIJACIÓN RESISTENTE

DESCRIPCIÓN:

Es un adhesivo para pegar mosaicos venecianos en albercas elaborado a base de cemento portland, cargas minerales, resinas en polvo y aditivos que le confieren propiedades destacadas como son la flexibilidad para absorber los cambios estructurales por temperaturas, resistencia a los hongos y excelente trabajabilidad. Se puede utilizar en interiores y exteriores.

USOS:

Se utiliza para pegar mosaicos venecianos, mosaicos de vidrio, barro, mármol, cantera, etc. sobre superficies de concreto, tablacemento, piso sobre piso.

INSTRUCCIONES DE USO:

Preparación de la superficie:

Antes de preparar la mezcla, es necesario acondicionar la superficie y cuidando que esté seca, sin grietas, libre de aceite, grasa, polvo, eflorescencia, pintura, cera, o cualquier otro tipo de impureza que inhiba la adherencia.

Para una instalación de Fijaveneciano es necesario limpiar con un limpiador alcalino para dejar la superficie libre de grasas ya que la simple limpieza con agua no es suficiente.

Aplicación del pegazulejo fijaveneciano Texturplast.

- Humedecer la superficie con agua.
- Mezclar un bulto de Fijaveneciano Texturplast con 5 litros de agua y mezclar hasta tener una pasta homogénea y esperar 10 minutos para que todos los aditivos hagan su función correctamente. No agregue más agua.

- Aplicar con llana dentada y extender una capa uniforme de pasta asegurándonos que el de tener una capa uniforme y nivelada.
- Asentar la loseta con cuidado procurando que toda la pieza asiente sobre la pasta colocada, golpeando con un mazo de hule en toda la loseta.
- Retirar el papel del Mosaico Veneciano humedeciendo la superficie con una esponja para poder ir viendo como nos va quedando el acomodo de las líneas del piso.

ESPECIFICACIONES:

Color	Blanco y Gris
Reductor	Agua limpia
Rendimiento teórico de un bulto de 20 kg	Dependiendo del nivel del firme el rendimiento por saco varía entre 4 a 5 m ²
Fraguado inicial	4 a 5 horas
Fraguado final	8 a 10 horas
Tiempo de vida en charola	60 minutos
Resistencia a la tensión	0.8 N / mm ²
Resistencia a la compresión	200 kg / cm ²
Presentación	Bulto de 20 kg
Limitantes del producto	Debe almacenarse en un lugar seco. No debe almacenarse por mas de 3 meses
Recomendaciones	NO UTILIZAR el fijaveneciano para pegar marmol o cantera verde. No debe utilizarse como nivelador de piso